

САЗИЛАСТ 25

Двухкомпонентный полиуретановый
отверждающийся герметик.
ТУ 2513-038-32478306-01

Область применения

- Герметизация деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 50%.
- Герметизация стыков строительных конструкций, щелей, трещин на фасадах зданий.

Свойства

- Хорошая адгезия к бетону, металлу, дереву.
- Устойчивость к УФ-излучению, атмосферным воздействиям.
- Удобство при нанесении.
- Окрашивается акриловыми красками, в состав которых входят органические растворители

Упаковка

- Комплект – 10,5 кг:
основная паста – 9 кг (пластиковое ведро),
отвердитель – 1,5 кг.

Технические характеристики

- Цвет белый, серый (другие цвета – по заказу)
- Отверждение – вулканизация под действием сшивающего агента
- Время отверждения
48 часов (при +23°C)
с понижением температуры - увеличивается
- Жизнеспособность
от 2 до 24 часов (при +23°C)
с понижением температуры - увеличивается
- Плотность 1,45 г/см³
- Диапазон температур нанесения
от - 15°C до + 40°C
- Диапазон температур эксплуатации
от - 60°C до + 70°C
- Относительное удлинение в момент разрыва, не менее
350 % (на образцах швов)
500 % (на лопатках)
- Условная прочность в момент разрыва,
не менее 0,2 МПа
- Модуль упругости при 100% удлинении
не более 0,4 МПа
- Прогнозируемый срок службы 20 лет при толщине слоя герметика 3 мм и деформативности шва до 25 %

Описание:

Двухкомпонентный безусадочный отверждающийся герметик «Сазиласт™ 25» разработан на основе полиуретанового полимера с применением новейших технологических решений. «Сазиласт™ 25» благодаря своим усиленным техническим характеристикам способствует значительному увеличению межремонтных сроков, при применении его на объектах со стандартными параметрами межпанельных стыков (ширина стыка 2 см, деформация не более 25%), обеспечив тем самым снижение издержек. Применяется на объектах с высокой виброн нагруженностью. После смешения компонентов образуется тиксотропная, легко наносимая паста. Смешивать компоненты следует при помощи электродрели мощностью 600-800 Вт со спиралевидной мешалкой. Время смешивания – не менее 10 минут. При низких температурах вязкость компонентов герметика увеличивается, поэтому перед применением его следует выдержать в отапливаемом помещении не менее суток. После отверждения – эластичный, резиноподобный материал с высокими деформационными и прочностными свойствами. Недопустимо разбавление герметика растворителями – это может привести к необратимому изменению его свойств. Герметик может наноситься на влажную (но не мокрую) поверхность, полностью очищенную от грязи, жира, остатков цементного раствора или ранее примененных герметиков. При работах в зимнее время очистить поверхность от наледи и инея. Для соблюдения проектной толщины слоя герметика в стыке, а также для исключения сцепления герметика с жестким основанием в стыковом зазоре следует использовать антиадгезионные прокладки из вспененного полиэтилена (типа «Изонелл», или «Вилатерм»). Герметик следует наносить при помощи шпателя. Инструменты мыть ацетоном или уайтспиритом. В завулканизованном состоянии удаляется механическим путем.

Хранение

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев при температуре от - 20°C до + 30°C
Отвердитель беречь от попадания в него влаги.

Меры безопасности

Избегать попадания на незащищенные участки кожи, глаза. При попадании на открытые участки кожи следует их сначала очистить уайтспиритом, затем теплой водой с мылом. Не взрывоопасен.

Ограничения

Недопустим контакт с питьевой водой.
Не применяется для работ внутри жилых помещений.

Контакты:

140000, Московская область,
г. Люберцы, ул. Красная, д.1
тел.: (495) 777-8480, 221-8765
www.sazi.ru

